

Aflakken van Concept I Sikkens Wood Coatings met Sikkens producten op de bouw

Standaard verfadvis voor het met Sikkens Bouwverven producten aflakken van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren die fabrieksmatig zijn aangeleverd in Concept I van Sikkens Wood Coatings conform BRL 0814

Dit schilderadvies kan worden gebruikt voor het afwerken met twee lagen op de bouw van houten bouwdeelen, die zijn behandeld met timmerindustrie systemen van Sikkens Wood Coatings, zoals bijvoorbeeld Rubbol WM 260.

Dekkend afwerken op de bouw

- Afwerking op bouw (2,5 beurt).
Afwerken binnen 6 maanden na levering.

Voorbehandeling

Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600 toegevoegd aan lauwwarm water .

- De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken.
- Gebruik voor de beglazing Meesterhand Glas- en afdichtkit. Deze is overschilderbaar met de geadviseerde producten.
- Spijkeren, nietgaten e.d. repareren met met Polyfilla Pro W325.
- De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 100 µm bijwerken met Rubbol Primer Extra (buiten) of Rubbol BL Rezisto Primer (binnen).

Buitenschilderwerk

- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 100 µm bijwerken met Rubbol Primer Extra.



- Het geheel voorlakken met Rubbol Primer Extra.
- Het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.

Opmerking

Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol Express High Gloss, Rubbol XD Semi-gloss (halfglans) en Rubbol SB.

Binnenschilderwerk

- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 100 µm bijwerken met Rubbol BL Primer.
- Het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin.
- Het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin.

Opmerking

Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol BL Rezisto Mat, Rubbol BL Rezisto Satin (zijdeglans) Rubbol BL Rezisto Semi-gloss (zijdeglans) of Rubbol BL Rezisto High gloss (hoogglans).



Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op www.sikkens.nl

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.